

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДХИМ»**  
446021, Россия, Самарская область, г. Сызрань, ул. Заводская, 5, тел. (8464) 91-12-45

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №**

**МАСЛО БЕЛОЕ КАТАЛИЗАТОРНОЕ**  
марка MD-15, MD-25, MD-45, MD-60

ТУ 19.20.29-041-54051488-2020

Дата изготовления:

Партия №

Количество:

Масса нетто:

№ п/п	Наименование показателей	Норма				Метод испытания	Фактически
		MD-15	MD-25	MD-45	MD-60		
1	Внешний вид	Светлая маслянистая прозрачная нефлуоресцирующая жидкость без запаха				органолептический	Соответ.
2	Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	0,835-0,890				ASTM D 1298	0,839
3	Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, в пределах при 20°C при 40°C при 100°C	25,0-45,0 8,0-19,0 2,0-4,5	45,0-90,0 19-36 4,5-7,0	90,0-210,0 36,0-60,0 7,0-8,0	210,0-231,0 60,0-80,0 8,0-9,5	ASTM D 445	45,3, 20,3 4,8
4	Температура застывания °C, не выше	-12	-12	-12	-12	ASTM D 97	-12
5	Цвет по Сейболту	+30				ASTM D 156	+30
6	Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	185	220	220	220	ASTM D 92	220
7	Динамическая вязкость при 20 °C, МПа·с, в пределах	21,0-37,8	37,8-76,0	76,0-180,0	180,0-200,0	ASTM D 445	38,0
8	Углеродистый состав, % Ароматические (CA) Парафиновые (CP) Нафтеновые (CN),	0 66 34		0 58 42		ASTM D 2140	0 58 42
9	Анилиновая точка, °C	106	108			ASTM D 611	108
10	Коэффициент преломления при 20 °C	1,450-1,470	1,465-1,475	1,470-1,478	1,474-1,480	ASTM D 1218	1,465

Хранение: по ГОСТ 1510 при температуре от 8 °C до 25 °C.

Срок годности: 5 лет

Заключение: масло белое катализаторное марка MD-15, MD-25, MD-45, MD-60 соответствует требованиям ТУ 19.20.29-041-54051488-2020.

Начальник ОКК



Корниенко Н.М.